

BETON ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU

Sayfa : 1 / 2

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	Ç176-20	BKN.RAPOR NO	18365756
RAPOR NO	Ç176-20	RAPOR TARİHİ	16.11.2020

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ			
YAPI DENETİM FİRMASI	İLKEM YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.		
MÜTEAHHİT FİRMA	GÖKÖZ İNŞAAT		
YAPI SAHİBİ	SELMA ÜLKÜ BOĞUŞKAN VE HİSS.		
ŞANTİYE ADRESİ	OSMANAĞA MAH. HASIRCIBAŞI CAD. NO:9 KADIKÖY		
PAFTA / ADA / PARSEL	8/1087/88	YİBF NO	1585435
NUMUNE BİLGİLERİ			
KULLANILDIĞI YER	BİNA	TEMİN YERİ	
NUMUNELİ ALAN	ELİF AYDIN	ALINMA TARİHİ	16.11.2020
İRSALİYE BİLGİLERİ			
ANMA ÇAPI (mm)(Tipi)	8 (B420C)	10 (B420C)	12 (B420C)
İHZARAT MİKTARI (ton)			
SAYISI	3	3	3
BOYU (cm)	100	100	100

YAPILAN DENEYLER (TS 708, TS EN ISO 15630-1, TS EN 6892-1' e göre)

No	Anma Çapı (mm)	Tipi	DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						STANDARDDA İSTENİLEN DEĞERLER						
			Akma Day. (N/mm ²)	Çekme Day. (N/mm ²)	Çekme Akma Oranı	Re,act / Re,nor	Kopma Uz. (%)	Kütle (Kg/m)	Akma Day. (N/mm ²) min.	Çekme Day. (N/mm ²) min.	Çekme Akma Oranı min.	Re,act / Re,nor max.	Kopma Uz. (%) min.	Anma Kütleli (Kg/m) min. max.	
1	8	B420C	519	610	1,18	1,24	18,50	0,400	420		1,15	1,3	12	0,371	0,418
2	8	B420C	539	629	1,17	1,28	18,25	0,400	420		1,15	1,3	12	0,371	0,418
3	8	B420C	503	600	1,19	1,20	19,00	0,390	420		1,15	1,3	12	0,371	0,418
4	10	B420C	483	608	1,26	1,15	18,20	0,520	420		1,15	1,3	12	0,58	0,654
5	10	B420C	476	609	1,28	1,15	18,50	0,520	420		1,15	1,3	12	0,58	0,654
6	10	B420C	479	605	1,27	1,16	18,50	0,520	420		1,15	1,3	12	0,58	0,654
7	12	B420C	493	602	1,22	1,17	20,50	0,890	420		1,15	1,3	12	0,835	0,941
8	12	B420C	496	600	1,21	1,18	19,67	0,890	420		1,15	1,3	12	0,835	0,941
9	12	B420C	485	594	1,22	1,16	21,50	0,890	420		1,15	1,3	12	0,835	0,941
10	14	B420C	481	604	1,25	1,15	22,57	1,210	420		1,15	1,3	12	1,137	1,37
11	14	B420C	476	603	1,27	1,15	21,43	1,220	420		1,15	1,3	12	1,137	1,37
12	14	B420C	486	600	1,24	1,16	21,57	1,210	420		1,15	1,3	12	1,137	1,37
13	16	B420C	455	577	1,27	1,08	22,38	1,580	420		1,15	1,3	12	1,485	1,675
14	16	B420C	471	592	1,25	1,12	21,50	1,600	420		1,15	1,3	12	1,485	1,675
15	16	B420C	479	599	1,25	1,14	21,12	1,590	420		1,15	1,3	12	1,485	1,675

Bediye SATIRÇI
İNŞAAT MÜHÜRÜ

GÜÇLÜ SATIRÇI
İNŞAAT MÜHÜRÜ
Laboratuvar Denetçisi
Denetçi No 19640