

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BELGE NO : 17	T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇAĞ YAPI	LABORATUVARI	KG-5.10/TR-01	Rev.4
		VE MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		YİBF NO : 1328290	

Rapor Tarihi : 08/06/2017
Lab.Kayıt/ Rapor No : 2830
BRN NO : 12794816

BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Müşteri İLKE YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
Yapı Sahibi (Proje) VİLDAN KÖPRÜ VE HİSS
Yapı Adresi OSMANAĞA MAH. KUŞDİLİ CAD KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel 8 / 1429 / 89
Numuneyi Alan U.BEKMEZCİ
Numune Adedi / Cir 9 (KÜP) (100X200 SİLİNDİR)
Num. Sın. ve ait old.Parti mik.-Beton Firması : C35 / 50 m³ / BOĞAZIÇI BETON
Ortam Sıcaklığı/Beton Sıcaklığı : °C / °C
Beyan Edilen Slamp Sınıfı : S: İRSALİYE NO :618893-618895-618896
Deneyde Kullanılan Standartlar : TS EN 12390-3 NİSAN 2010, TS 13515 HAZİRAN 2014
Numune Alma Metodu : TS EN (12350-1)(12350-2) TEMMUZ 2010, (12390-2) NİSAN 2010
Kür Şekli : 6-27 GÜN HAVUZDA, 1 GÜN ŞANTIYE
Ölçülen Slamp :

LAB NO:	ALINAN NUMUNENİN				BASINÇ DAYANIMI (Mpa)						
					7 GÜN			28 GÜN			
	YERİ	TARİHİ	DEN.TAR.	NO:	F	Fc Min.	Fcm	F	FcMin.	Fcm	
2830	BODRUM KAT KOLON PERDE	11.05.2017	18.05.2017	1	34,10	29,80	32,83	45,20	44,50	46,98	
				2	34,60			51,30			
				3	29,80			44,50			
				4				44,60			
				5				51,30			
				6				45,00			
				7							
				8							
				9							
				10							
				11							
				12							
				13							
				14							
				15							
				16							
150 mm X 150 mm Küp Numuneler için 28 GÜNLÜK FCK Değerleri :											
C 25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C70	C80	C90	C100
30	37	45	50	55	60	67	75	85	95	105	115

Not :

- Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının...21.01.2002..Tarih ve..17..Nolu "Laboratuvar İzin belgesine sahiptir.
- Deney sonuçları TS 13515 Ek B-1 Çizelge B1.2 ye göre değerlendirilmelidir.
- TS 13515 Standartına göre, silindir Fck (150mm.X300mm.)=0,95 X silindir Fck (100mm.X200mm.) değerlendirilmelidir. 28 günlük deney sonuçları için standart limit şartları: Tek Mikser(0-12m³)≥fck, 2-4 Mikser(13-150m³)≥fck+1, Sad. ve üzeri Mikser (151m³ ve üzeri) ≥fck+2, Tek Mikser dışında diğer çoklu mikserler için en küçük tek değer ≥ fck-4 olmalıdır.
- fck: Karakteristik Bas. Day. fcm: Min. Basınç Dayanımı Fcm: Ort. Basınç Dayanımı
- Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan değiştirilemez ve kimsen çoğaltılamaz.
- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numunelere aittir ve bu rapor eki deney sonuçları ile birlikte geçerlidir.
- Deney sonuçları dışındaki bilgiler firmamız/kişinin beyanına göre yazılmıştır.

Adres : Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Ata sk. No:17A Ümraniye E-mail: cagyapilabor@hotmail.com
Tel : (216) 3294656-3294615-4121672 Fax : (216) 3351560 GSM:05412249274-05337766020

Deneyi Yapan

Durmuş İPEK
Laboratuvar Teknisyeni

Onaylayan

Cemal ÖZDEMİR
Laboratuvar Denetçi Mül.
Denetçi Belge No: 5247

29